

Línea: **PINTURA**  
Producto: **KUBRA TIPO 2**  
**FICHA TÉCNICA**



**FABRICANTE** Alfagres S.A.  
Autopista Sur Km 13.  
Soacha, Cndinamarca  
  
Km 8 Vía Tubará, Zona Franca.  
La Cayena, Barranquilla  
  
[www.alfa.com.co](http://www.alfa.com.co)

## DESCRIPCIÓN

Pintura arquitectónica cubriente a base de emulsiones de copolímeros vinil-acrílicos diluibles con agua, diseñada para formar un recubrimiento de acabado mate para uso interior; contiene aditivos promotores de adherencia, bajo salpique, antibacteriales, resistentes al ataque de hongos y algas.

En su fabricación no se adicionan metales pesados peligrosos como plomo, cadmio, cromo, y/o mercurio; bajo contenido de compuestos orgánicos volátiles (Bajo VOC)

Certificada por el ICONTEC como Vinilo Tipo 2, Según Norma NTC 1335:2015 (Pinturas al agua tipo emulsión).

## USOS Y APLICACIONES:

Producto recomendado para la decoración y protección de paredes, maderas selladas de uso interior, cielos rasos, muros, superficies de cemento, estucos plásticos o en polvo y yeso sellado, en ambientes interiores de viviendas y edificaciones en general. No se recomienda su uso en superficies expuestas a vapores, intemperie, solventes, grasas, temperaturas elevadas (>36°C), ácidos, bases fuertes o en constante presencia de humedad, lavados constantes, granizo y/o erosión salina.

## BENEFICIOS:

- Pintura cubriente de acabado mate fino
- Pintura antibacterial y antihongo.
- Pintura al agua de bajo VOC de baja toxicidad que cuida la salud del pintor

- Rendimiento y cubrimiento adecuado para obtener excelentes acabados a dos manos (Se recomienda seguir al pie de la letra las instrucciones de aplicación)
- La pintura KUBRA Tipo 1 es recomendada para ambientes interiores en donde se busca un acabado fino y cubriente a un costo bajo.

## PRESENTACIONES COMERCIALES Y COLORES DISPONIBLES:

Presentaciones	
Cuñete de 5 Galones	(18,927 Litros)
Galón	(3,785 Litros)
Colores	
Disponible en color Blanco	

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Propiedades de la Pintura	Requisito	Unidades
Remoción de manchas	>50	%
Resistencia a la abrasión húmeda	> 50	Ciclos
Poder cubriente	>97	%
Rendimiento teórico ideal (consultar tabla de dilución)	48	m <sup>2</sup> / Galón
Viscosidad	< 130	KU
Densidad aproximada (puede variar dependiendo el color)	5,3 – 5,7	Kg / Galón
Tiempo de secado	< 2	Horas
Contenido de compuestos orgánicos volátiles	< 100	g/L

Resolución número 1154 de 2016 – Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Los anteriores datos son obtenidos en nuestro laboratorio interno avalado por el ICONTEC bajo condiciones ambientales controladas y métodos estándar.

Pintura certificada ante el Instituto Colombiano de Normas técnicas y Certificación según norma técnica NTC1335 (2015) como pintura Tipo 2 (interiores – exteriores) bajo certificado CSC-CER517547

## PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

Para una correcta aplicación la superficie debe cumplir las siguientes condiciones:

La superficie a pintar debe estar limpia y libre de cualquier material que impida que la pintura se adhiera a la superficie, como polvo, grasa, carburos, pintura suelta o deteriorada, óxido, hongos (mildew), moho, tierra, etc.

Retire la pintura aplicada anteriormente que se encuentre en mal estado utilizando cepillo de alambre y/o grata metálica.

La superficie a pintar debe estar completamente seca, revise y cerciórese que no existen fuentes que generan humedad, tales como humedad interna, humedad del nivel freático, fallas de impermeabilizaciones o instalación de ventanas, rejillas o accesorios que generen acumulación o filtración de agua, así como deficientes sistemas de filtración y drenaje de agua que pueda generar la absorción capilar de agua desde la interfaz con el suelo entre otras, en caso de que se cuente con alguna de estas condiciones, esta deberá eliminarse antes de aplicar el producto.

Resane las grietas, agujeros y otros defectos que puedan afectar el acabado con estuco plástico Alfa, según la hoja técnica del producto.

Lave las superficies que tengan manchas de hongos o algas con una solución de hipoclorito de sodio y agua con una relación de 3:1 (3 partes de agua por una de hipoclorito de sodio) eliminando cualquier residuo con una cepillo de cerdas duras, espere 15 minutos y enjuague a fondo con agua limpia, deje secar para aplicar la pintura.

Sobre superficies de cemento, fibrocemento o yeso (pH > 10) se recomienda aplicar un imprimante antialcalino, tipo ácido muriático diluido siguiendo las instrucciones del fabricante.

Si la superficie fue resanada con un estuco tradicional en polvo, Joint compound o yeso por favor asegúrese que este fue sellado con un imprimante acrílico y/o promotor de adherencia, este bien adherido a la superficie y tenga el tiempo suficiente de curado según las recomendaciones del fabricante, recuerde que este tipo de estucos solo está diseñado para interiores ya que poseen gran absorción de agua que suelen levantar la pintura en exteriores o después de procesos de lijado excesivo.

Una vez la superficie esté limpia y seca, realice un lijado suave con lija No 400, retire el polvo del lijado con un trapo húmedo.

## RENDIMIENTOS PRÁCTICOS APROXIMADOS

Superficie	Rendimiento	Manos
Rústica (pañete o revoco)	15 - 20 m <sup>2</sup>	3
Estuco en polvo	21 - 25 m <sup>2</sup>	2
Estuco plástico	25 - 30 m <sup>2</sup>	2
Estuco plástico	18 - 22 m <sup>2</sup>	3
Repinte sobre color igual o similar	30 - 35 m <sup>2</sup>	2
Acabado final sobre color igual	55 - 60 m <sup>2</sup>	1

\*Rendimientos por galón

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN:

La correcta aplicación es responsabilidad del aplicador de recubrimientos, para tal fin es importante que tenga en cuenta los siguientes aspectos:

- La aplicación puede realizarse con rodillo, brocha o equipo asistido por aire tipo airless o pistola convencional.
- Verifique la correcta preparación de la superficie.
- Recuerde que el producto debe aplicarse en ambientes interiores que no están expuestos a humedad, o lavado constante.
- Homogenice el contenido del envase utilizando una espátula limpia, hasta obtener una mezcla uniforme.
- Prepare la dilución con agua limpia atendiendo las siguientes recomendaciones:

Instrumento de aplicación	Disponible	Máximo % de agua	Numero de manos
Brocha o rodillo	1 galón	25 %	2 a 3
Pistola airless	1 galón	20 %	2 a 3
Pistola convencional	1 galón	30 %	2 a 3

- Para obtener un mejor desempeño de la pintura, utilice la menor cantidad de agua posible.
- Se recomienda diluir únicamente la cantidad de pintura a aplicar. No mezcle con otro tipo de solvente o de aditivo.
- Proceda a aplicar la pintura con el instrumento seleccionado.
- Limpie los instrumentos de aplicación con agua limpia.
- Para segundas manos, deje secar la pintura aplicada como mínimo por 2 horas.
- Guarde la pintura sobrante correctamente sellada en un recipiente de menor volumen con el fin de minimizar la inclusión de aire que podría generar natas superficiales.
- Solo se recomienda lavar la superficie suavemente con agua y jabón de tocador después de 28 días de aplicación de la pintura.

**Nota:** estos rendimientos son de carácter orientativo, dependen de las características de la superficie, la dilución, el método y equipos de aplicación, así como de la experiencia y destreza del aplicador, la rugosidad y absorción de la superficie y el espesor de la capa o película aplicada. Se validaron con una capa de espesor por mano de 1 mils, rugosidad de 0,2 y eficiencia del 90% en la aplicación.

## ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en su empaque original y correctamente sellado es de 24 meses desde su fecha de fabricación indicado junto al código de barras o código del producto, si el producto carece de este rotulo y/o posee un aparente mal sellado por favor comuníquese con la área de servicio al cliente.

Después de abierto el producto debe usarse en el menor tiempo posible siguiendo las instrucciones de almacenamiento.

- Conserve en su empaque original correctamente tapado.
- Los sobrantes de pintura sin diluir podrán ser contenidos en recipientes herméticos de menor volumen para evitar la formación de natas asegurando que no queden vacíos o colchones de aire superiores al 5% en volumen; sobrantes de pintura ya diluida podrán generar degradación con presencia de olores fuertes por lo que se recomienda su uso en menos de una semana.
- Almacene alejado de fuentes de calor, bajo techo, estibado y a temperaturas menores a 30 °C
- Apile máximo 4 tendidos o planchas de la misma presentación.
- No almacene el material de forma horizontal, no almacene sobre bases o terrenos inestables, no almacene a cielo abierto o sin la debida protección, no apile otros elementos sobre los envases que puedan generar roturas por sobrepeso, caídas por desbalance o roturas de tapas por desportillo o presión localizada.

## SEGURIDAD Y SEÑALIZACIÓN

En caso de requerirlo no dude en solicitar la hoja de seguridad del producto con su proveedor o asesor comercial, donde encontrará información adicional y extendida sobre las condiciones de seguridad del producto.

NFPA – UN



- No es un producto inflamable
- Evite el contacto con la piel, ojos y la inhalación de sus vapores.
- En caso de contacto con la piel, lave con abundante agua y jabon

- En caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua y busque asesoría médica.
- En caso de ingestión, no induzca al vómito, busque ayuda médica
- Ventile el lugar de aplicación.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Durante el desarrollo de la obra utilice elementos de protección personal y seguridad industrial que se consideren necesarios.
- Acordone con cinta de señalización el área en proceso de instalación.
- Despeje el área, ésta debe estar libre de escombros, materiales y equipos innecesarios.
- Coloque carteles que indiquen peligro, precaución, obra en mantenimiento o similares

## MANEJO DE RESIDUOS

- De un manejo adecuado a los residuos generados, consulte con las autoridades ambientales la disposición final de los mismos.
- En caso de derrame, recoja el producto para evitar contaminación en fuentes hídricas o de alcantarillado, en el transporte siempre disponga del Kit anti-derrame reglamentario.

La información contenida en esta hoja técnica solo constituye una guía al usuario, y no constituye garantía expresa por parte de Alfagres S.A. cualquier persona que use el producto para un propósito distinto al recomendado, en condiciones de aplicación, preparación de producto y/o superficie diferentes al estrictamente indicado en este documento lo hace bajo su propio riesgo, la empresa tampoco posee control sobre la calidad y condiciones del sustrato, así como compatibilidad sobre pinturas, resanes, estucos o similares de proveedores distintos a los suministrados o aceptados por la compañía, así como tampoco se tiene control sobre los diferentes factores que afecten la correcta aplicación del producto, como condiciones atmosféricas, presencias de humedades internas no perceptibles, cercanías a fuentes de emisión de contaminantes o calor, destreza y habilidad del pintor entre otras por lo tanto, a menos que se acuerde específicamente por escrito, no se acepta responsabilidad por el desempeño del producto o por cualquier pérdida o daño que surja a partir del uso de este producto (sujeto al grado máximo permitido por la legislación colombiana vigente). El presente documento puede modificarse sin previo aviso con base a los planes de mejoramiento de producto continuo descrito por la compañía, por lo que es responsabilidad del usuario solicitar una copia de este documento, revisarlo, entenderlo y verificar con su representante comercial la vigencia de este.